

SCHEMA TECNICA

2.708.8851 1K FONDO POLIURETANICO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.708.8851 1K è un fondo monocomponente poliuretano utilizzabile su diverse tipologie di supporto tra cui ferro, acciaio galvanizzato e alluminio.
Si tratta di un prodotto non-tossico dalle buone resistenze, rapido in essiccazione e che garantisce buone risultati in durabilità.
Può essere riverniciato con tutti gli smalti 1K e 2K della gamma Selemix Aqua



SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Carteggiatura
Alluminio scotch brite rosso (a secco)
Lamiera nuda P100-120 (a secco)
Acciaio galvanizzato P100-120 (a secco)

Sgrassare con cura prima di verniciare. Tutti i supporti devono essere esenti da contaminanti come olio, grasso e ruggine.


APPLICAZIONE

	AIRLESS/AIRMIX	CONVENZIONALE
<i>Diluizione:</i>	0-5% con acqua	0-10% con acqua
 <i>Viscosità:</i>	60-80 sec DIN4 @20°C	40-50 sec DIN4 @20°C
<i>Ugello:</i>	9-11	1,6-1,8 mm
<i>Pressione</i>	70 - 100 bar	2-3 bar
 <i>Numero di mani:</i>	1 -2	2
 <i>Appassimento tra le mani,;</i>	Fino a completa opacizzazione	Fino a completa opacizzazione

* se la temperatura del supporto è inferiore a 15°C, applicare una mano leggera per aumentare la resistenza alla colatura

QUESTI PRODOTTI SONO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

APPLICAZIONE

	<i>Tempi di essiccazione a 20°C :</i>	
	<i>Fuori polvere:</i>	10-15 minuti
	<i>Secco al tatto:</i>	40 min
	<i>Maneggiabile:</i>	1 ora
	<i>Spessori raccomandati:</i>	50-60 microns
	<i>Riverniciabile con:</i>	Smalti 1K e 2K Selemix Aqua
	<i>Tempistiche di riverniciabilità a 20°C:</i>	Da 1 a 3 ore a seconda dello spessore del film e alla percentuale di umidità

DATI TECNICI

<i>Resa teorica</i>	:	6.4-7.2 m ² /l di vernice pronta all'uso per uno spessore di 50µm
<i>Stoccaggio:</i>		Il prodotto va conservato a temperature superiori ai 4°C. Sono da evitare esposizioni prolungate alle alte temperature o a fonti dirette di calore

SALUTE E SICUREZZA



Questi prodotti sono destinati esclusivamente alla verniciatura professionale e non utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: http://www.selemix.com/selemix_MSDS

SELEMIX AQUA è un marchio del Gruppo PPG.

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1
Fax: 02 931792.53

