

Scheda tecnica

ADDITIVO PER SMALTI MARTELLATI

DESCRIZIONE PRODOTTO

6-540 Soluzione siliconica martellante utilizzabile negli smalti Selemix System nitro, poliuretanic, rapida essiccazione e sintetici a forno. L'utilizzo degli smalti martellati non è consigliato per manufatti esposti all'esterno. I residui di smalti martellati possono provocare schivature negli altri prodotti vernicianti. Si consiglia di riservare aree ed attrezzature specifiche per l'applicazione di questi smalti.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Vedi le relative schede tecniche

PREPARAZIONE

IMPIEGO (in peso)	7-310 NITRO IND	7-330 NITRO EXTRA	7-510 POLIUR.	7-610 .RAPIDA ESSICCAZIONE	7-710 A FORNO 120°	7-740 A FORNO 80°
Smalto	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6-540	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
9-510	-	-	500	-	-	-
Diluyente	750-850	300-400	80-120	80-120	80-120	80-120

DILUENTE

Vedi la relativa scheda tecnica per la scelta dei diluenti più appropriati

APPLICAZIONE

Come da scheda tecnica dello smalto utilizzato
Applicare una prima mano liscia di smalto senza additivo 6-540 ed una seconda mano con 6-540.

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.