

# BRAVA

## Alpina

### I FINITURA CEROSA ALL'ACQUA PER LEGNO

ALPINA è un prodotto sia di preparazione che di finitura a poro aperto per legno esposto all'esterno o all'interno. ALPINA penetra in profondità nella fibra del legno proteggendolo dai suoi nemici naturali, grazie al filtro solare protegge il legno dai raggi ultravioletti, infine ALPINA lascia in superficie uno strato impermeabile di cera che facilita lo scivolamento dell'acqua creando il caratteristico effetto goccia.

Con un solo prodotto si effettua tutto il ciclo di pitturazione, inoltre, quando sarà necessaria la ripittura del supporto, non si effettuerà alcuna opera di rimozione della vecchia pellicola. ALPINA essendo priva di solventi, può essere usata anche in ambienti interni o non arieggiati senza fastidio. Si lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con acqua. E' di rapida essiccazione. 1 ora al tatto, 4 ore per la riverniciabilità con lo stesso prodotto (a 20°C).

Su legno nuovo o riportato a nudo si applicano due/tre mani di ALPINA a distanza di almeno 4 ore una dall'altra. Non applicare a temperature inferiori a 8°C o su legno bagnato. Tema il gelo.

### GB WATERBASED WAX FINISH

Water based wood primer with a special wax finish, specially formulated to give protection to all exterior or interior woods. It forms a long lasting barrier, and creates a surface of wax for a perfect waterproof. It is a water based product and it does not create problems of inhalation during the application, even in closed areas. It is possible to clean with water the brush and all affected objects. Apply two/three coats of ALPINA on new or stripped wood by brush, roller or spry.

### FCIRE POUR BOIS À L'EAU

Agent d'impregnation avec une protection de cire en surface, pour la protection du bois à l'exterieur et à l'interieur. Il est possible nettoyer le pinceau et toutes les autres objets avec l'eau. Appliquer deux/trois couches au piceau ou pistolet. Craint le gel. Ne pas employer en dessous de 8°C.

diluyente / thinner / diluent: "Acqua - water - eau"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 1h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 4 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2/3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 40 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 32%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: -

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.009 - 0.011

spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 3 - 4 Kg/cm<sup>2</sup> ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.



Latta da 4 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

