

BRAVA

Antivegetativa Per Eliche

I ANTIVEGETATIVA PER ELICHE, ASSI, PIEDI MOTORE E FLAPS

Antivegetativa ad alto potere adesivo e durezza, adatta per proteggere dalla vegetazione eliche, assi, flap e piedi motore. La pulizia di eliche ed assi deve essere molto accurata per asportare tutte le tracce di grasso; la carteggiatura va fatta con carta abrasiva grossa (graffiando la superficie). Non adoperare solventi per sgrassare, è consigliato un detergente a base di tensioattivi. Applicare una mano di PRIMER ELICHE e due mani di antivegetativa, a pennello, a distanza di almeno 24 ore tra le mani. Prima del varo attendere almeno due giorni.

GB PROPELLERS, STERN DRIVES AND FLAPS ANTIFOULING

Special antifouling for best protection of stern drives and propellers. It should be applied as soon as the boat is hauled to allow the product to dry completely before being re-launched. It requires extensive cleaning and preparation: de-grease with detergents, sand finely down to bright metal, rinse with fresh water. Apply one coat of PRIMER ELICHE. Apply two coats of ANTIVEGETATIVA ELICHE leaving at least 24 hours between each coat. Launch after min. 48 hours.

F ANTIFOULING POUR HÉLICES, DRIVES ET FLAPS

Antifouling spécial pour une meilleure protection des drives et des hélices. La propriété adhésive exceptionnelle et une grande dureté de ANTIVEGETATIVA ELICHE rendent résistant sur les parties métalliques du bateau.

Appliquer deux couches à 24 heures d'intervalle au moins. Attendre minimum 48 heures avant la mise en eau. Appliqué directement sur le bronze ou le polyester le produit adhère bien, mais il est préférable d'interposer une couche de PRIMER ELICHE. Le support doit être très soigneusement préparé: dégraisser au détergent et poncer à l'abrasif à gros grain pour dépolir la surface.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

essiccazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

vario / launching / lancement: min 24 h


n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuil sec: 80 microns

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 27° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,6

colori / colors / couleurs:



CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 250 ml.