

BRAVA



Fondo Poliuretanico

I SOTTOSMALTO PER ROYAL RYLARD

Viene adoperato in cicli poliuretanici o poliuretanici/epossidici per eliminare piccole imperfezioni prima della finitura con lo smalto ROYAL RYLARD. Ha il vantaggio di essere facilmente carteggiabile e di colore bianco. Il grande vantaggio del FONDO POLIURETANICO è, oltre al livellamento delle piccole imperfezioni, anche la sua buona copertura che permette di avere una base bianca su cui applicare la finitura senza "macchie" di stuccature e differenze di assorbimento del supporto. Può essere applicato anche in grande spessore senza pericolo di colature.

Applicare a spruzzo (normale o airless). Per eventuale applicazione a pennello o in caso di temperatura elevata (oltre 25°C) diluire con DILUENTE ROYAL RYLARD.

GB POLYURETHANE TWO PACK BARRIER COAT

Used with polyurethane or polyurethane/epoxy paint systems, such as ROYAL RYLARD, to eliminate small imperfection before finishing. It has the advantage of being white and easy to sand. The main advantage lies in its strong coverage which allows a white surface on which the enamel can be applied (leaving no "filling" marks etc.). Thick coats can be applied without danger of sagging.

Apply by conventional or airless spray. If applied by brush, or temperature is above 25°C, thin with DILUENTE ROYAL RYLARD.

F SOUS COUCHE POLYURÉTHANE

Destiné à éliminer les petites imperfections de surface avant finition au ROYAL RYLARD dans les cycles polyuréthane ou polyuréthane/époxy. Ce produit a l'avantage d'être blanc et facile à poncer. Le gros avantage en plus d'effacer les petites imperfections, est son excellent pouvoir couvrant qui donne une base blanche, sans trace de masticage ou différences d'absorption, facilitant l'application de l'émail . Il peut aussi être appliqué en couche épaisse sans couler.

Appliquer de préférence au pistolet à buse de gros diamètre (plus de 2,0). Pour l'application au pinceau ou par une température supérieure à 25°C on peut utiliser le DILUENTE ROYAL RYLARD.

diluente / thinner / diluent: "DILUENTE ROYAL RYLARD."

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8,5 MQ/LT

essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 8 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2

durata della miscela / pot life / duree de melange: 6 h. (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de melange: A/B = 4/1 volume = 4,5/1 peso

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuill sec: 200 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 62%

punto di infiammabilita' / flash point / point d'éclair: 20° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,45

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.027 - 0.031

spruzzo convenzionale / spray / pistolet : pressione 4 - 5 Kg/cm² ugello 1.7 - 2.2

colore / color / couleur:



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.

